

胶鞋耐黄变试验方法

Test Method of discoloration

HG/Txxxxx-xxxx

NEQ

ASTM -D1148-95

苏州恒宇仪器有限公司
专业生产各类品质测试仪器
TEL:0512-65649796 FAX:0512-65640793
<http://www.hengyu-china.com>

TX-6003 灯泡式耐黄变试验机

1. 范围

本标准规定了测定鞋用帮材、底材等浅色和白色制品对近似的太阳光、紫外光照射的耐黄变程度的试验方法。

本标准规定了 A 法和 B 法两种试验方法。B 法不适用于仲裁及精密科研开发工作。

本标准适用于鞋用天然皮革、合成皮革、纺织物及硫化橡胶等白色和浅色制品的耐黄变性能测试。

2. 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB250-1995

评定变色用灰色标准样卡

3. 原理

3. 1A 法 太阳灯法

根据浅色或白色制品，在自然太阳光长时间照射易发生颜色变黄的现象，以太阳灯及加热控温装置模拟自然的环境下，在规定的时间内，观测样品表面颜色发生的变化，确定样品的变色程度，从而判定材料在太阳光辐射下耐黄变的能力。

试验箱内光源为太阳灯泡，发出的光线近似于太阳光。

3. 2 B 法 紫外线灯管法

根据浅色或白色制品，在紫外线长时间照射易发生颜色变黄的现象，以紫外线照射试样，在规定的时间内，观测样品表面颜色发生的变化，确定样品的变色程度，从而判定材料在紫外光线辐射下耐黄变的能力。

试验箱内光源为紫外线灯管，发出的光线是紫外光。

3. 3A 法和 B 法因光源不同两者没有可比性。

4. 试验装置

4. 1 A 法

4. 1. 1 试验箱

试验箱工作室安装太阳灯泡光源，箱内温度可以自由控制，并具有使温度控制在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 范围内调节装置。

4. 1. 2 光源

选用功率为 300W，电压 $220 \pm 5\%V$ 螺旋灯口的灯泡，灯泡的紫外线光波的波长为 280nm-400nm，并有部分可见光。灯泡紫外线的强度为 $25 \pm 0.4W/M^2$ 。灯泡每使用 1000 小时必须更换。

4. 1. 3 试样架

试样架是由托盘、托盘支撑杆组成，并且可以调整试样高度，试样架下部安装有旋转盘，带动托盘旋转以保证试样照射均匀。

4. 2 B 法

4. 2. 1 试验箱

试验箱工作室安装紫外线灯管，试验箱内温度为常温。

4. 2. 2 光源

选用 15W 紫外光灯管二支，波长 280-400nm。灯管每使用 500 小时必须更换。

4. 2. 3 试样架

试样架是由托盘、托盘支撑架组成，并且可以调整高度。

4. 3 遮光片

不透明(所有波长的光线透射率为 0)薄片。

4. 4 比色卡

符合 GB250。

比色卡至少每 12 个月必须更换一次。

5 试样制备

5. 1 试样的形状规格：用斩刀或剪刀截取尺寸为 $62\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 12\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 的长方体，试片厚度不超过 $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

5. 2 特殊试样可以根据实际应用情况确定试样形状规格。

5. 3 试样数量根据检测项目次数确定，每项每次检测的有效试样不少于 3 个。

6. 试验条件

6. 1 A 法

6. 1. 1 试验箱内温度规定为 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

6. 1. 2 试样表面与灯泡平面平行，最近距离为 $250\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

6. 2 B 法

6. 2. 1 试样表面与灯管平面平行，最近距离为 $250\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

7. 试验步骤

7. 1 A 法

7. 1. 1 试样安装

用遮光片盖住试样首尾两端各 20mm 处，将试样放到托盘上，位置是直径为 75mm 和 300mm 的两个同心圆之间的区域。试样的照射面朝向光源，试样的长方向与托盘的半径平行。

7. 1. 2 照射试验

将托盘送进试验箱，启动开关，托盘以规定的转速旋转，在 $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的温度下让试片在灯光下不间断地照射固定的时间，例如 6h、12h、18h、24h、36h 等。

7. 1. 3 结束试验

在规定的到达后，从试验箱中取出试片，取下试片上的遮光片。

7. 2 B 法

7. 2. 1 试样安装

用遮光片盖住试样首尾两端各 20mm 处，将试样放到托盘上，试样的照射面朝向光源，试样的长方向与灯管的方向垂直。

苏州恒宇仪器有限公司

专业生产各类品质测试仪器

TEL : 0512-65649796 FAX : 0512-65640793

<http://www.hengyu-china.com>

7. 2. 2 照射试验

将托盘送进试验箱，启动开关，让试片在紫外线灯光不间断地照射固定的时间，例如 3h、6h、9h、12h 等。

7. 2. 3 结束试验

在规定的时间到达后，从试验箱中取出试片，取下试片上的遮光片。

8. 试验结果

在标准光源对色灯下用灰色样卡直接目测评估试样被遮盖部分与未遮盖部分