



三种 UTTD 试管的抗腐蚀性

溶剂	DT 管 (带转-定子分散管)	ST 管 (带搅拌头分散管)	BMT 管 (带研磨球分散管)
丙酮	-	-	-
氯仿	-	-	-
乙酸乙酯	-	+	+
乙醇	+	+	+
乙酸丁酯	-	+	+
异丙醇	+	+	+
甲醇	+	+	+
二氯甲烷	-	-	-
正己烷	-	-	-
庚烷	+	+	+
全氯乙烯	-	-	-
石油醚	+	+	+
四氢呋喃	-	-	-
甲苯	-	-	-
水	+	+	+
18% 盐酸	+	+	+
36% 盐酸	+	+	+
32% 硝酸	+	+	+
65% 硝酸	-	-	-
15% 硫酸	+	+	+
30% 硫酸	+	+	+
30% 氢氧化钠	-	-	-
苯酚	-	+	+
5% 次氯酸钠	+	+	+
高氯酸	+	+	+
二甲亚砜	-	+	+
乙腈	-	+	+
甲缩醛	+	+	+

可以使用	不可以使用
+	-