



天津瀚博国际贸易有限公司

TIANJIN HAMBURG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Tel: 86-22-58196078、58196079、58196275、58196276、58196163 Fax: 86-22-58196162

E-mail : info@htc-china.com

Typical Physical Properties of CEREX® Fabrics

技术数据表

2015.7.18 版

Cerex® 系列产品是由卷曲的尼龙 66 连续长丝经纺、自体结合成型的平滑坚实织物。该织物不含粘结剂，而且耐候、耐腐蚀性强，适用各种苛刻的流体环境。克重可从 10 克每平方米到 68 克每平方米。

Metric Units 公制单位

Fabric Weight 克重	Thickness (ProGage) 厚度	Grab Strength 抓样强度				Trap Tear 梯形扯裂强度		Burst Strength 耐破度	Air Perm. (tex Test) 透气度
		MD 纵向		CD 横向		MD 纵向	CD 横向		
gsm	mm	N	% elong	N	% elong	N	N	kPa	m3/m2/s
10	0.08	35.6	41	18.7	63	19.6	10.2	68.9	10.03
14	0.09	48.5	44	26.2	61	25.8	14.2	88.9	7.70
17	0.09	68.9	44	38.7	59	31.6	19.6	112.4	5.99
20	0.10	88.1	47	51.2	57	40.5	24.9	137.2	4.98
24	0.11	102.8	49	62.7	57	41.8	27.1	162.7	3.99
29	0.13	133.9	48	82.7	58	44.5	31.1	196.5	3.18
34	0.14	163.7	50	104.5	58	54.7	40.5	237.9	2.60
51	0.18	259.8	54	169.9	61	64.1	44.5	349.6	1.41
68	0.21	327.4	60	212.6	64	68.5	44.0	462.6	0.86
ASTM D3776	ASTM D1777	ASTM D5034				ASTM D5587		ASTM D3786	ASTM D737

此规格单仅为产品信息参考，并不解读为产品的质量担保。此规格单只是一种产品使用的引导，并不作为销售任何产品的基础合约。规格单中数据源于实验，不保证其全面的准确性。cerex 公司会对细节进行实时的修整，并不保证随时告知。

联系电话：(022)58196078 13821250520

天津市河西区大沽南路 501 号 恒华大厦 2 号楼 1809 室 邮编：300202