

中华人民共和国国家标准

GB/T 14484—2008
代替 GB/T 14484—1993

塑料 承载强度的测定

Plastics—Determination of bearing strength

2008-08-04 发布

2009-04-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 意义和使用	2
5 数量	2
6 试验数目	4
7 试验数目	5
8 标志牌节和试验环境	5
9 尺寸测量	6
10 测量速度	6
11 搞作步骤	5
12 结果表示	6
13 精密度	6
14 试验报告	6
附录 A (规范性附录) 采样数目的测量	9
附录 B (资料性附录) ASTM 试验精密度	10

前　　言

本标准等同采用 ASTM D 953,2002(英文版)《塑料承载强度试验方法》,作了部分编辑性修改,并去掉了英制单位,在技术内容上完全相同。

本标准代替 GB/T 14484—1993《塑料承载强度试验方法》,与 GB/T 14484—1993 相比主要技术内容改变如下:

- a) 标准名称由“《塑料承载强度试验方法》”更改为“《塑料　承载强度的测定》”;
- b) 增加了目次、前言;
- c) 增加了“4 意义和使用”;
- d) 增加了压缩加载和拉伸加载示意图;
- e) 提高了试样尺寸的精确度;
- f) 增加了精确度。

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 51)归口。

本标准主要起草单位:国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准参加起草单位:国家塑料制品质检中心(北京)、深圳市新三思材料检测有限公司、中石化北化院国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)、广州金发科技股份有限公司。

本标准主要起草人:赵平、王建东、李建军、安建平、俞峰、翁云宣。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

———GB/T 14484—1993。

塑料 承载强度的测定

1 范围

1.1 本标准规定了硬质塑料片材或模塑料承载强度的测定方法。其中方法 A 适用于拉伸模式,方法 B 适用于压缩模式。

1.2 本测试方法可获得与工程设计相关的数据,并可适当应用于工程设计中。

1.3 本标准未涉及与使用有关的全部安全问题,使用者有责任在使用前制定相应的安全和卫生健康措施,并确保符合相关管理条例。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境(idt ISO 291,1997)

ASTM D 883 塑料相关术语

ASTM D 4000 塑料材料分类体系

ASTM D 4066 注射级和挤出级尼龙分类体系

ASTM D 4805 塑料标准术语

ASTM E 4 试验机的载荷校准的实施

ASTM E 6 力学性能测试的相关术语

3 术语和定义

ASTM D 883 和 ASTM D 4805 确立的及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 承载面积 bearing area

试样承载孔的直径乘以试样的厚度。

3.2 承载应力 bearing stress

所施加的载荷除以承载面积,载荷以牛顿(N),面积以平方毫米(mm^2)为单位。

3.3 承载强度 bearing strength

S_b

承载孔变形量为孔径的 4% 时的承载应力。

3.4 边距比 edge distance ratio

在试样的主应力方向上,从试样承载孔中心到试样边缘的距离与孔径之比。

3.5 最大承载应力 maximum bearing stress

试样承受的最大载荷除以承载面积,载荷以牛顿(N)为单位。

				a. 试验时应使用磨片磨板使得磨板的厚度比试样厚0.025 mm 到0.125 mm。
II	6.325 ± 0.025	6.325 ± 0.000	-0.025	6.3
I	3.150 ± 0.025	3.150 ± 0.000	-0.025	3.2
				单位为毫米
	重量允差	承载均匀直径	承载均匀厚度	表 1 拉伸加载夹具主要尺寸

图 1 拉伸加载夹具示意图



5.3 引伸计

能读至 0.0025 mm，并能显示试样自由端相对于拉伸负载夹具中承载销钉移动量的仪器。适合的度盘式指示表如图 2 所示。




图 2 拉伸加载组合图

5.4 压缩加载夹具

压缩加载夹具支承应带有承载销钉，如图 3 所示，主要尺寸列于表 2。





图 3 压缩加载夹具

或样应符合图 5 所示尺寸。所选样的试样尺寸应尽可能的满足材料的制备要求和所要采用的加载方式。采用承载孔径较小的厚试样得到的结果可能更精确, 因为测定弹性模量时, 采用承载孔径较大的厚试样得到的结果可能更精确, 且后两者需要的载荷比前者大, 不便操作。孔径过大可在钻床上手工操作, 无需使用工具。

6 试验

图 4 压缩加载组合图



的厚度或指环如图 4 所示。

能误差 0.0025 mm 。并能显示试样自由端相对于固定支座中承载体所能动量的仪器。适合

5.5 千分表

1	3.175 ± 0.025	3.150 ± 0.000	承载体与套筒间的最小距离 表 2 压缩加载主要尺寸
2	-0.000	-0.025	2.8
3	6.350 ± 0.025	6.325 ± 0.000	—0.025
4	-0.000	-0.025	—0.000
5	6.0	6.025	-0.025

表 2 压缩加载主要尺寸

单位为毫米




图 5 承载强度试样示意图

表 3 试样尺寸

单位为毫米

类型	尺寸				承载孔直径
	A	B	C	D	
I	11.913 ± 0.127	19.050 ± 0.127	120.6	3.2	3.200 ± 0.025
II	11.913 ± 0.127	19.050 ± 0.127	120.6	6.1	6.375 ± 0.025
边距比 = 承载孔直径					
* 未注明的尺寸偏差应控制在 ± 0.45。					

7 试样数目

7.1 各向同性的材料每组试样应至少测量 5 个。

7.2 各向异性的材料每组试样应至少测量 10 个, 5 个垂直于纵轴, 5 个平行于纵轴。

7.3 在断裂处有明显缺陷的试样应舍弃, 并重新测试, 除非正在研究这些缺陷所造成的影响。

8 状态调节和试验环境

除非有协议或相关的材料标准规定, 否则在试验前的状态调节和试验环境应按 GB/T 2918—1998 规定的 23/50、2 级来进行试验。若作为仲裁, 则试验前的状态调节和试验环境应按 GB/T 2918—1998 规定的 23/50、1 级来进行。状态调节时间不少于 40 h。

9 尺寸测量

测量承载孔处的试样宽度和厚度, 精确到 0.025 mm。在主应力方向上, 测量承载孔的直径和承载中心到试样边缘的距离, 精确到 0.025 mm。

10 测试速度

横梁移动的速度为 1.3 mm/min ± 0.3 mm/min。

11 操作步骤

11.1 可选择施加拉伸负荷的方法 A(11.2)或压缩负荷的方法 B(11.3), 但是对于同一材料, 在方法 B 中施加的承载强度要大于在方法 A 中施加的承载强度。若要求承载强度的完整数据, 则方法 A 和方法

- B 部应采用。
- 11.2 方法 A: 线伸加载
- 将试样安装在拉伸加载夹具上，并装配上变形量指零表。若使用应变盒指零表（见图2），则测力传感器、将其与试样水平相连接（见图1）。但是对于那些具有硬度低弹性模量低的材料除外。这类试样在承载区区域会出脱钩现象，为确保在测试过程中数据不发生滑移，将在低于平时安装位置 12.7 mm 的地方安装锁紧装置。
- 11.3 方法 B: 滚缩加载
- 将试样安装在滚缩加载夹具上，并通过坚固的平头螺栓来施加载荷。调整负荷夹具推力轴套间的间隙，使得它们能够自由地在垂直方向上支撑试样。夹持上单面硬木滑块，装配上变形量指零表（见图4）。
- 11.4 方法 A 和方法 B 通用
- 试样的纵向轴线与试验夹具的中心线应保持一致。锁紧以锁定速度参数对试样加载，并记录试样的变形量，若无自动记录仪，则每隔 0.0127 mm 的变形量记录试样承受的载荷，直至总变形量达到承载孔的直径的 4%。继续加载，直至最大载荷，并记录相应的承载变形量。
- 12.1 结果表示
- 12.2 用附录 A 中描述的方法确定 4% 变形时的承载强度。
- 12.3 用式(1)计算承载强度：
- $$S_c = \frac{P}{d} \quad (1)$$
- 式中：
- S_c——承载强度，单位为兆帕 (MPa)；
- P——4% 变形量时的承载载荷，单位为牛顿 (N)；
- d——承载孔直径，单位为毫米 (mm)；
- 12.4 计算本平均值，取三位有效数字。
- 12.5 计算每组的标准偏差，取两位有效数字。

13 精密度

本标准暂无实验室数据。

14 试验报告


注：相應 ASTM D 953:2002 標準的實驗結果見附錄 B。

- 報告應包括下列內容：
- b) 說明采樣說明，包括材料類型、來源、生產工藝代號、外觀、主要尺寸和之類的歷史。
- c) 試样切割和加载方向。
- d) 采樣材料的詳細說明，包括材料類型、來源、生產工藝代號、外觀、主要尺寸和之類的歷史。
- e) 试样的长度、宽度和厚度，单位为毫米 (mm)。
- f) 承载孔直径，单位为毫米 (mm)。
- g) 力矩比。

- h) 横梁移动的速度,单位为毫米每分钟(mm/min);
- i) 承载强度,单位为兆帕(MPa),需注明是采用拉伸加载方法 A 还是压缩加载方法 B;
- j) 最大承载应力,单位为兆帕(MPa),需注明是采用拉伸加载方法 A 还是压缩加载方法 B;
- k) 测试数量和报告时间。




圖 A.2 機械示意圖



能緊貼標原點旋轉的塑膠套，塑膠套的中間有一道過旋轉中心的參考直線。

A.3 圖 A.2 所示為在曲線上藉助找準到 B 點的機械。在導的剛性導軌塑膠板上會制限貨荷-變形量一樣的直角坐標，并在機械上繪出距離原點 O，為牽載孔孔徑 4% 的直線，稱為“4%線”。在塑膠板上一

圖 A.1 確定承載荷示意图



剪斷線交于 O 點，OD 之間的距離等于是牽載孔孔徑的 4%。

A.2 圖 A.1 很好地說明了這一方法。假設 ABC 曲線為貨荷-變形量曲線，以 B 點做一切線，並與零變形量測量的橫軸。

A.1 承載量被確定為是牽載孔孔徑為孔徑的 4%時的承載能力，根據定義，承載量對零貨荷測量

承載荷的測量

(規範性附录)

附 彙 A

A.4 将模板的变形量轴线与负荷-变形量曲线的零载荷轴叠加。这一操作最好在画图板和平行直尺的辅助下完成。然后左右平行移动模板，借助塑料条绕 O 点的旋转，使得塑料条中央直线与 4% 线的交点正好称为该直线与负荷-变形量曲线的切点。这一交点就是图 A.1 中曲线的 B 点。读取 B 点在负荷轴线上的投影，即为承载负荷。

- B.1 由于极少数的实验室使用这一试验方法，并无实验室间精密度和准确度的报告。但是，一个实验室的同一批人员在同一台使用同一仪器装置测定时—材料和重复试验的精密度如下：以十个读数为一组，进行了两组测试，并得到两个测试结果。两个测试结果的差值为0.3%，重读系数的平均值为4.9%。

ASTM 试验精密度

(材料性附录)

附录 B

GB/T 14484-2008



如有可能著錄 由本社發行中心調換
版權專有 侵權必究

書名：155066 · 1·34888 定價 16.00 元

*

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 20 千字

*

各地新华书店暢銷
中國标准出版社叢書印制厂印制

电话：68523948 68517548
网址 www.spc.net.cn

郵政編碼：100045
北京復興門外三里河東街 16 號
中國標準出版社總社出版發行

*

GB/T 14484—2008

塑料 水敏溫度的測定
國家標準
中華人民共和國

*