

邵氏 A、C、D 硬度对照表

邵氏硬度 D	邵氏硬度 C	邵氏硬度 A	聚合物种类
90			硬塑
86			
83			
80			中等硬度塑胶
77			
74			
70			
65	95		
60	93	98	
55	89	96	软塑
50	80	94	
42	70	90	
38	65	86	
35	57	85	橡胶
30	50	80	
25	43	75	
20	36	70	
15	27	60	
12	21	50	
10	18	40	
8	15	30	
6.5	11	20	
4	8	10	

地址：上海市徐汇区宜山路 705 号科技大厦 B 座 1808 室

网址/Web: www.estonetech.com.cn www.estone-cn.com

服务热线/Hot Line: 4008 218 812

电话/Tel: 021-64385859 021-64385855

传真/Fax: 021-64385565

邮箱/Mail: info@estonetech.com.cn