

前 言

本标准等效采用 ISO 3034:1991《瓦楞纸板——厚度的测定》。

本标准是 GB 6547—86《瓦楞纸板厚度的测定方法》的修订稿。

本标准是根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第1单元：标准的起草与表述规则 第1部分：标准编写的基本规定》编写的。

本标准从实施之日起，同时代替 GB 6547—86。

本标准由中国轻工总会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸工业研究所。

本标准主要起草人：李兰芬、张少玲。

中华人民共和国国家标准

瓦楞纸板厚度的测定法

Corrugated fibreboard—Determination of thickness

GB/T 6547—1998
eqv ISO 3034:1991

代替 GB 6547—86

1 范围

本标准规定了瓦楞纸板厚度的测定方法。这些瓦楞纸板用于制造包装箱或用在包装箱内。
本标准适用于测定各种类型的瓦楞纸板的厚度。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 450—89 纸和纸板试样的采取

GB 10739—89 纸浆、纸和纸板试样处理与试验的标准大气

3 试验原理

瓦楞纸板试样在规定的压力下,在厚度计两平行平面之间测量的距离。

4 试验仪器

厚度计具有一个圆形底盘和一个与该底盘是同心圆的柱状轴向活动平面,底盘和活动平面的接触面积都是 $(10 \pm 0.2) \text{cm}^2$,测量平面间的不平行度应在圆形底盘直径的 1/1 000 以内。

柱状活动平面施加的压力为 $(20 \pm 0.5) \text{kPa}$ 。仪器足够准确,所测数据精确至 0.05 mm。

5 试样的采取、处理与制备

5.1 试样的采取按 GB 450 进行。

5.2 试样的处理按 GB 10739 进行。

5.3 试样的制备:选择足够大的待测瓦楞纸板,切取面积为 500cm^2 ($200 \text{mm} \times 250 \text{mm}$) 的试样,以保证读取 10 个有效的数据。不得从同一张样品上切取多于 2 个试样,试样上不得有损坏或其他不合规定之处,除非有关方面同意,不得有有机加工的痕迹。

6 试验步骤

在第 5 章规定的大气条件下进行测试,每个试样在不同的点测量两次。

将试样水平地放入仪器的两个平面之间,试样的边缘与圆形底盘边缘之间的最小距离不小于 50 mm,测量时应轻轻地以 $2 \sim 3 \text{mm/min}$ 的速度将活动平面压在试样上,以避免产生任何冲击作用,并保证试片与厚度仪测量平面的平行。当示值稳定但要在纸板被“压陷”下去前读数。读数时不许将手压在仪器上和试片上。重复上述步骤测试其余的四个试样。

7 试验报告

试验报告包括以下内容：

- a) 本标准的编号；
 - b) 试验的日期和地点；
 - c) 待测试样的种类和说明；
 - d) 试验的大气条件；
 - e) 报告全部测量数值的平均值，以毫米为单位，准确至 0.05 mm；
 - f) 计算其标准差(以 95%的置信度)；
 - g) 对测量误差分析；
 - h) 与试验结果有关的其他说明。
-